

FICHE TECHNIQUE



ANOVA BOIS

LE RESPECT DU BOIS

PRODUITS	SUPPORT	BOIS	COULEUR	RENDU
Primaire Anti-Tanins PAT400	Intérieur	Bois tanniques, exotiques	Incolore	Mat
Primaire Bouche Pores BP400	Intérieur	Tous bois	Incolore	Mat
Primaire Spécial Parquet PSP400	Parquet Escalier	Tous bois	Incolore	Mat

Préconisés pour la préparation des bois avant finition, les produits de la gamme Primaire d'Anova Bois sont destinés à améliorer les propriétés protectrices et esthétiques des finitions et à assurer une compatibilité optimale entre le produit de finition et le support. Ces produits permettent d'homogénéiser le support pour avoir une finition plus esthétique et préparent au mieux l'application d'une protection, d'un traitement ou d'une teinte. Ainsi, vos bois intérieurs bénéficieront de la meilleure préparation et finition possible.

Bloqueur de tannins

Confort d'application

Protection taches et eau

Durcit les fibres du bois

Inodore

Pénètre en profondeur

Qualité de l'air A+

Rendu Incolore

Renforce les finitions

Respect de l'habitat

Séchage rapide

Valorise la nature du bois

MODE D'EMPLOI

- 1 Préparation** Le bois doit être propre, sec, dépeussié et sans traces d'anciennes finitions. Sur bois anciens : éliminer toutes traces d'anciennes finitions, le ponçage jusqu'au bois brut est conseillé. Dépoussiérer soigneusement. Sur bois neufs : prêt à l'emploi.
- 2 Agitation** Bien agiter avant application du produit.
- 3 Application** Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et sans courant d'air. Appliquer à l'aide d'un spalter ou d'un rouleau (poils courts) dans le sens des fibres du bois.
- 4 Séchage** Laisser sécher le produit durant 2h minimum.
Sec au toucher en 1h.
Égrenable / Recouvrable en 2h minimum.
- 5 Finition** Égrener (léger ponçage) la surface avec un papier abrasif fin (grain 120) pour lisser la surface. Dépoussiérer soigneusement.
Recouvrir impérativement d'une finition.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide	Rendement	10 à 15m ² /L, selon support
Densité	proche de 1	Accessoires	Pinceau, spalter, ou rouleau
Prêt à l'Emploi	Oui	Nettoyage Outils	A l'eau, immédiatement après usage
Nb de Couches	1 couche	Composition	Résine acrylique en phase aqueuse
Odeur après séchage	Inodore	Utile pour ...	Préparer avant finition
Couleur	Incolore	Type de bois	Tous types de bois
Rendu	Mat	Conservation	1 an à l'abri du gel et de la chaleur
Séchage*	2h minimum	Conditionnement	1L, 2L, 5L

* La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.



12°C
mini



pinceau
rouleau



rinçage des
outils à l'eau



séchage
2h mini



10-15
m²/L



CONSEILS

Pour apprécier le rendu final, faites un essai préalable sur une chute ou une zone peu visible.

PRÉCAUTIONS

Directive COV - Valeur limite UE pour ce produit (Cat G) : 30g/l (2010) - **Ce produit contient max 1g/l COV**
Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
Tenir hors de portée des enfants - Eviter le rejet dans l'environnement.



Fabrication
française



Qualité
air intérieur



Phase
aqueuse



Respect de
l'environnement

Anova Production
60 Impasse des Millepertuis
34740 Vendargues
09.72.56.20.01
www.anovabois.com
contact@anovabois.com